

СТРУКТУРА

Общая толщина	0,95 мм
Количество слоев	1
Ткань	Полиэстер
Уток	Жесткий
Вес	0,95 кг/м ²
Постоянная рабочая температура °С	-15/+90
Кратковременная температура °С	-20/+110

1 Верхнее покрытие

Толщина	0,25 мм
Материал	PU (полиуретан)
Цвет	Белый 00
Поверхность	Гладкая, матовая
Твердость	86 ShA

2 Внутренний слой

Материал	-
----------	---


3 Нижнее покрытие

Толщина	0,1 мм
Материал	PU (полиуретан)
Цвет	Натуральный
Поверхность	W пропитанная ткань AS
Твердость	0 Sh

ТЯГОВЫЕ НАГРУЗКИ N/mm (Кг/см)

Максимальная разрывная нагрузка	50
Рабочая нагрузка для растяжения на 1% длины	5
Макс. нагрузка для растяжения на 1,5% длины	7

МИНИМАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ БАРАБАНОВ (мм)



Прямое огибание [F]	6
Обратное огибание [C]	20

МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ

D70, 25LL



ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ПРОФИЛЕЙ

На верхнем покрытии	Да
На нижнем покрытии	Да
Гофроборт	Нет

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FDA	Допуск к прямому контакту с продуктами питания (США)
EU	Допуск к прямому контакту с продуктами питания (ЕВРОПА)
AsB	Антистатическое верхнее покрытие
A	Стойкость к животным маслам и жирам
V	Стойкость к растительным маслам и жирам
AB	Отличная стойкость к воздействию абразивов
LF	Превосходный сход продукта

ПОДДЕРЖКА ЛЕНТЫ

Плоский настил	Да
Ролики	Да
Желобчатая	Нет

КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ НИЖНЕГО ПОКРЫТИЯ

По стали Din/Est.	0,2 / 0,25
По дереву Din/Est.	0,31 / 0,42
По пластикам Din/Est.	0,22 / 0,3

ПРИМЕЧАНИЯ

Продольный стык	Нет
Максимально производимая ширина	2000-2200 мм
Дата последней модификации	22.05.2017



Общество с ограниченной ответственностью

690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская 4, оф. 703

Тел/факс: (423) 246-48-10

E-mail: info@konveyer-komplekt.ru

www.konveyer-komplekt.ru